

**Declaración de cumplimiento con la especificación UNE 0065
en lo referente a los materiales a usar para mascarillas higiénicas reutilizables**

Nombre del emisor del documento: **TEXTILES OLCINA, S.L. - Calle La safor 7, 03820 Cocentaina (Alicante)**

Referencia/s de los productos objeto del presente documento: 0710 - SANDY 2 capas

*Referencia Comercial: **SANDY PROTECT**

El emisor de este documento declara lo siguiente, conforme a los datos que se incluyen a continuación:

1. Que el material o la combinación de materiales indicada, es conforme con la especificación *UNE0065, Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisito de materiales, diseño, confección, marcado y uso*, de acuerdo con los detalles siguientes:

FICHA MATERIAL TEJIDO SANDY

Tejido para ser usado en la confección de mascarilla de UNA SOLA CAPA, de la siguiente forma:

1 sola capa de tejido de composición 45% Bambú 55% Poliéster y 210 gr/m2

Datos del Fabricante o proveedor del material

Nombre: **TEXTILES OLCINA, S.L.** Localidad: **Cocentaina, ALICANTE**

Web: www.texol.es Email: textil@texol.es Teléfono: **+(34) 965593210**

Detalles técnicos proporcionados por el fabricante:

- ✓ Material Lavable: **SI**
- ✓ Método lavado:
 - *Lavado y desinfección de la mascarilla con detergente normal y agua a temperatura entre 60º y 90º (ciclo normal de lavadora)*
- ✓ Número máximo de lavado indicados por el fabricante para mantenerlas prestaciones: 5 lavados.
**Este tejido puede ser lavado sucesivamente hasta su deterioro por el uso. Se ha verificado que mantiene sus propiedades durante al menos 5 lavados.*
- ✓ Resultado ensayos del material sin lavar: Eficiencia de filtración (BFE): 90,34%, Respirabilidad: 35 Pa/cm2
- ✓ Resultado ensayos tras los lavados: Eficiencia de filtración (BFE): 91,30%, Respirabilidad: 53.8 Pa/cm2

2. Que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar esta información en su página web, junto con el presente documento y los informes de ensayo citados. Asimismo, en el caso de que en el futuro se disponga de nueva información o haya que modificar los datos aportados, actualizará el presente documento y comunicará esta información al Ministerio para que actualice la información en la página web.

Firmado

JOSE VICENTE OLCINA SEGUI
CONSEJERO DELEGADO
12/08/2020



TEXTILES OLCINA, S.L.
C.I.F. B-03102647
Pol. Ind. EL SAFOR 7 - c/ La Safor, s/n
Tel 965 500 210 Fax: 966 500 897
03820 COCENTAINA

**ANEXO:
EXTRACTO DE LOS ENSAYOS**

1. Ensayo del producto nuevo (sin lavar)

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM1636 de 21/05/2020

Entidad que ha realizado el ensayo: AITEX.

Referencia de la muestra: 0710 - SANDY 2 capas

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	90,34 +/- 5,42
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm2) Ensayada según norma UNE-EN14683:2019+AC:2019.	35 +/- 1

1. Ensayo del producto tras el número máximo de lavados:

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM1636 de 21/05/2020

Entidad que ha realizado el ensayo: AITEX.

Referencia de la muestra: 0710 -- SANDY 2 capas

Datos del lavado: 5 ciclos de lavado a 60º (ciclo normal de lavadora) y 5 ciclos de secados completos.

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	91,30 +/- 1,32
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm2) Ensayada según norma UNE-EN14683:2019+AC:2019.	53,8 +/- 1